

## Bison Underlagstak

### Material

Bison Underlagstak är ett diffusionstätt underlagstak. Det består av armerad HD-polyeten som är belagd med LD-polyeten på båda sidor. Underlagstaket är UV- och alkalistabiliserat. IQD 128 innebär att produkten är tredjepartsgranskad för att säkerställa kvaliteten över tid.

### Produktbeskrivning

Bison Underlagstak uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Underlagstaket är luft- och ångtätt. Montering görs frihängande direkt på takstolarna. Antingen parallellt, eller vinkelrätt över takfallet. Avståndet mellan takstolarna får maximalt vara 1500 mm. Taklutningen ska vara minst 14°.

### Funktion

Bison Underlagstak används som ett vattenavledande skikt under yttertaket. Underlagstaket leder ut kondens och eventuellt drivvatten som letat sig in under yttertaket. Därmed hindras att fukt tränger in i konstruktionen. Utöver ändamålet som underlagstak kan produkten även användas som säkerhetsäv (luft- & ångspärr med genomtrampningsskydd) i bjälklag. Produkten kallas ibland också kombinationsväv.


### Fördelar

Den låga vikten (145 g/m<sup>2</sup>) ger en enkel och smidig montering. Det kan jämföras med råspont (10-12 kg/m<sup>2</sup>). Bison Underlagstak är alltså både mer ekonomiskt att transportera, och enklare att hantera på arbetsplatsen. Materialet går snabbt att montera, vilket gör att man snabbt får ett väderskydd.

### Lagring

Bison Underlagstak lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar.

Vikt: ca 145 g/m<sup>2</sup>  
Bredd: 1,36, 2,73 & 3,67 m  
Längd: 25, 50 & 100 m  
Ångtäthet: >1,5x10<sup>6</sup> s/m (sd: >40 m)  
Rivhållfasthet: L: >600 N / T: >600 N  
Draghållfasthet: L: 15 kN/m / T: 15 kN/m  
Brottöjning: L: 15% / T: 15%  
Vattentäthet: Tät vid 200 mm VP  
Genomtrampningstest: >2,2 kN



#### Bison Flextejp Pro:

Tillbehör vid skarvar och lagningar.

#### Bison Butylband:

Alternativ vid skarvar.

