

Bison Vindskydd Pro

Struktur

Bison Vindskydd Pro är en väldigt diffusionsöppen och slitstark vindskyddsduk som tillåter fri exponering i upp till 3 månader. Uppbyggnaden består av två lager polypropen som laminerats med en diffusionsöppen PP-folie. Materialet är UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år. IQD 128 innebär att produkten är tredjepartsgranskad för att säkerställa kvaliteten över tid.

Användningsområde

Bison Vindskydd Pro placeras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden). Vindskyddet används för att skydda isoleringen mot vind/fukt och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet är regntätt vilket gör att det kan användas som ett tillfälligt väderskydd under byggtiden. Vindskyddet går utmärkt att kombinera med Bison Ångbroms / Ångbroms EKO / Bison Ångbroms Variabel på insidan av konstruktionen.


Fördelar

Bison Vindskydd Pro är ett av marknadens mest diffusionsöppna vindskydd, vilket innebär att stora mängder fukt kan transporteras ut genom materialet. Den våningsanpassade bredden gör monteringen enkel. Vindskyddet är vitt vilket medför att bakomvarande konstruktion kan skymmas under byggtiden. Den ljusa färgen ger också ett visst ljusgenomsläpp. Materialet är elastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelser i konstruktionen. Bison Vindskydd Pro uppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyller brandklass: E.

Lagring

Vindskyddet lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, UV-strålning och värme.

Vikt: ca 80 g/m²
Längd: 12,5, 25 & 50 m
Bredd: 1,375, 2,75 & 3,05 m
Hanterbarhetstemperatur: -20° C – +40° C
Luftgenomsläpplighet: <0,01 m³/m² h Pa
Ångtäthet: 1,31x10³ s/m (sd: 0,035 m)
Rivhållfasthet: ca 60 N
Draghållfasthet: 2,7 kN/m
Brottöjning: >65%
Brandklass: E
Vattentäthet (Klass): W1
Fri exponering: Max 3 månader



Bison Flextejp Pro:

Tillbehör skarv, genomföring och små lagningar.

Bison Butylband:

Alternativ vid skarvar. Infästn. mot eventuella stålstommar.

